

TRAMAEXPAN 11 PET 150°C



Construção

Composição: Monofilamentos de poliéster (PET) trançados.

Aplicações

Mangueiras automotivas, chicotes elétricos, conjunto de cabos, etc.

Dados Técnicos

- Auto extingüível;
- Estabilidade térmica: 150°C
- Livre de Halogêneos;
- Ponto de Fusão 247°C a 273°C.

Requisitos Dimensionais

Diâmetro (mm)	Diâmetro Expandido (mm)	Peso aproximado (kg/km)	Acondicionamento
4	6	5	Carretel de papelão
5	7	5,4	Carretel de papelão
6	8	6,4	Carretel de papelão
8	10	7,5	Carretel de papelão
10	12	8,3	Carretel de papelão
15	21	13,2	Carretel de papelão
20	25	15,11	Carretel de papelão
25	30	21	Carretel de papelão
30	38	23,31	Carretel de papelão
40	48	33,1	Carretel de papelão