

TRAMAEXPAN 30 PET/PA 150°C



Construção

Composição: Monofilamentos de nylon (PA) e poliéster (PET) trançados.

Aplicações

Mangueiras automotivas, chicotes elétricos, conjunto de cabos, etc.

Dados Técnicos

- Auto extingüível;
- Estabilidade térmica: 150°C
- Livre de Halogêneos;
- Ponto de Fusão 247°C a 273°C.

Requisitos Dimensionais

Dímetro (mm)	Dímetro Expandido (mm)	Peso aproximado (kg/km)	Acondicionamento
6	6,35	7,75	Carretel de papelão
8	12,70	13,4	Carretel de papelão
10	12,70	10,4	Carretel de papelão
13	15,88	15,9	Carretel de papelão
16	25,40	14,6	Carretel de papelão
19	28,58	24	Carretel de papelão
25	31,75	30,8	Carretel de papelão
32	38,1	33,3	Carretel de papelão
38	57,15	38,7	Carretel de papelão
45	63,5	60,4	Carretel de papelão
51	76,2	45,6	Carretel de papelão
64	76,2	79,5	Carretel de papelão