

TRAMAEXPAN 15 PA 125°C



Construção

Composição: Monofilamentos de nylon (PA) trançados.

Aplicações

Mangueiras automotivas, chicotes elétricos, conjunto de cabos, etc.

Dados Técnicos

- Auto extingüível;
- Estabilidade térmica: 125°C
- Livre de Halogêneos;
- Ponto de Fusão 247°C a 273°C.

Requisitos Dimensionais

Diâmetro (mm)	Diâmetro Expandido (mm)	Peso aproximado (kg/km)	Acondicionamento
4	8	3,55	Carretel de papelão
6	12	4,8	Carretel de papelão
8	16	8,1	Carretel de papelão
10	18	6,5	Carretel de papelão
12	21	8,35	Carretel de papelão
15	25	10,3	Carretel de papelão
20	30	11	Carretel de papelão
30	50	19,1	Carretel de papelão
40	65	23,85	Carretel de papelão
50	75	33,8	Carretel de papelão