

TRAMAEXPAN 20 PET/PA 150°C



Construção

Composição: Monofilamentos de nylon (PA) e poliéster (PET) trançados.

Aplicações

Mangueiras automotivas, chicotes elétricos, conjunto de cabos, etc.

Dados Técnicos

- Auto extingüível;
- Estabilidade térmica: 150°C
- Livre de Halogêneos;
- Ponto de Fusão 247°C a 273°C.

Requisitos Dimensionais

Diâmetro (mm)	Diâmetro Expandido (mm)	Peso aproximado (kg/km)	Acondicionamento
3	5	4	Carretel de papelão
6	11	6,40	Carretel de papelão
8	12	9,50	Carretel de papelão
10	12	11,10	Carretel de papelão
13	18,5	14,50	Carretel de papelão
16	25	14,80	Carretel de papelão
19	31	22,85	Carretel de papelão
22	41	28,80	Carretel de papelão
25	50	33,45	Carretel de papelão
32	57	34	Carretel de papelão
38	57,15	39,70	Carretel de papelão
42	63,50	39,70	Carretel de papelão
45	69,85	52,80	Carretel de papelão
51	76,20	54,90	Carretel de papelão
64	76,20	48,90	Carretel de papelão
76	88,90	54,20	Carretel de papelão