

TRAMAEXPAN 13 PET 150°C



Construção

Composição: Monofilamentos de poliéster (PET) trançados.

Aplicações

Mangueiras automotivas, chicotes elétricos, conjunto de cabos, etc.

Dados Técnicos

- Auto extingüível;
- Estabilidade térmica: 150°C
- Livre de Halogêneos;
- Ponto de Fusão 247°C a 273°C.

Requisitos Dimensionais

Dímetro (mm)	Dímetro Expandido (mm)	Peso aproximado (kg/km)	Acondicionamento
3	6	1,8	Carretel de papelão
6	17	2,7	Carretel de papelão
12	25	8,5	Carretel de papelão
20	35	14,2	Carretel de papelão
30	58	19	Carretel de papelão
40	70	28	Carretel de papelão
50	85	35	Carretel de papelão